



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F. e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA	FOTO PRODOTTO	LINEE	TECNOLOGIE
RI20394 CLIFF S2 SRC ESD Natural Confort 11 AirToe Composite CALZATURA TIPO "A" TAGLIE 35-48 RDP su TG 42 - PESO Kg 0,93		 WHITE68&BLACK	
DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
Scarpe da lavoro Carbon Neutral che garantiscono emissioni co2 uguali a zero in un'ottica di ecosostenibilità e rispetto per l'ambiente .	PUNTALE "AirToe Composite" Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	20345:2022 ≥ 14 ≥ 14	OTTENUTO 16,5 14,0
Il modello monta una tomaia in New Safety Dry , idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato e puntale AirToe Composite ultraleggero .	SOLETTA "-" Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	N.A.
Le Cliff sono scarpe antinfortunistiche comode ideali per il settore l'industria chimica .	CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA	< 10 ⁹ Ω	Conforme
Il coprisottopiede WOW2 GREEN è ottenuto al 100% da fonti rinnovabili ed è antistatico , antibatterico , anatomico e automodellante . Assicura comfort e benessere prolungato durante tutta la giornata.	IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60' Assorbimento acqua dopo 60' Acqua trasmessa dopo 60' Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm ² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm ²	≤ 30% ≤ 0,2 gr ≥ 0,8 ≥ 15	26,3 0 1,1 15,5
Suola PU di BASF 100% originata da fonti rinnovabili , antiabrasione , antiolio , antiscivolo e antistatico .	FODERA DELLA MASCHERINA Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm ² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm ² Resistenza all'abrasione cicli SECCO Resistenza all'abrasione cicli UMIDO	≥ 2 ≥ 20 25.600 cicli 12.800 cicli	96,3 770,5 Conforme Conforme
Fodera WingTex® Green a tunnel d'aria traspirante realizzata con materiali riciclati .	SOTTOPIEDE Resistenza all'abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
	SUOLA USURA Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm ³ Resistenza alle flessioni mm Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) Assorbimento di energia del tacco J	≤ 150 ≤ 4 ≥ 3 ≤ 12 ≥ 20	73 0 5,0 4,6 32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)	≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22	0,42 0,51 0,21 0,26